

SUPRATEC HTC/HTT




Druh použití

- Vytvrzování velké plochy z plastu
- Sušení nátěrů a laků
- Vytvrzování lepidla
- Expozice diazových filmových materiálů a tiskových šablon
- Umělé stárnutí materiálu
- Fluorescenční buzení (s černými skleněnými filtry)
- Vytvrzování velké plochy z plastu

Vlastnosti produktu

- SUPRATEC UV high pressure lamps for technical applications



Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Physical Attributes & Dimensions	Životnost
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Patice	Average Rated Life
HTC 2000-349	2000 W	400 V	KY10s	800 hr

Technický list řady výrobků

Pozor

Světelné zdroje SUPRATEC vydávají UV záření o vysoké intenzitě, které může způsobit spálení pokožky či zánět spojivek. Pokožka a oči nesmí být vystaveny nefiltrovanému přímému ani odraženému záření! Provozujte pouze v uzavřených svítidlech.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.